

KARTA TECHNICZNA

DiCristal 50

ZASTOSOWANIE

Elastyczne okna do namiotów,
pergoli, elastycznych drzwi...

OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	140 cm
CIEŻAR	610 g/m ²
GRUBOŚĆ	0.5 mm
SKŁAD:	PCV
WYKOŃCZENIE:	przezroczyste anty -UV

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA PEKNIĘCIE	MD: 210 kg/cm ² TD : 190 kg/cm ²	ASTM D 882
WYDŁUŻENIE PRZY PEKNIĘCIU	MD : 390 % TD: 480 %	ASTM D 882
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	MD: 9.5 kg/mm TD: 9 kg /mm	ASTM D 1004
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-20 °C (-4 °F)	ASTM D 1790

Dickson Coatings rezerwuje sobie prawo modyfikacji charakterystyki w interesie produktu.
Informacje techniczne zawarte w charakterystyce są wartościami średnimi, z tolerancją +/- 10 %.



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com