

# KARTA TECHNICZNA

## DiCristal 80

### ZASTOSOWANIE

Elastyczne okna do namiotów,  
pergoli, elastycznych drzwi...

### OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	140 cm
CIEŻAR	1000 g/m <sup>2</sup>
GRUBOŚĆ	0.8 mm
SKŁAD:	PCV
WYKOŃCZENIE:	przezroczyste anty -UV

### CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA PEKNIĘCIE	MD: 210 kg/cm <sup>2</sup> TD : 190 kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D 882
WYDŁUŻENIE PRZY PEKNIĘCIU	MD : 410 % TD: 550 %	ASTM D 882
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	MD: 9.5 kg/mm TD: 8 kg /mm	ASTM D 1004
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-20 °C (-4 °F)	ASTM D 1790

Dickson Coatings rezerwuje sobie prawo modyfikacji charakterystyki w interesie produktu.  
Informacje techniczne zawarte w charakterystyce są wartościami średnimi, z tolerancją +/- 10 %.



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)