

LAC 920



900 g/m²



M2 / B1 / BS
NFA701
B-S2-D0



3m



DICKSON
COATINGS




LAC 920

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PE* HT
Szerokość <i>Laize / Breite/ Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Długość <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	CLEANGARD
Waga całkowita <i>Poids total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	900 g/m ²
Wytrzymałość na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarrar / Resistenza alo strappo</i>	60/50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherenza / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Wydłużenie pod naciskiem (W / W) > NF EN 15619 <i>Allongement sous charge (Ch / Tr) / Verbleibende Verformung (K / S) / Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama) / Allungamento sotto carico (ordito / trama)</i>	<1% / <2%
Deformacja resztkowa (W / W) > NF EN 15619 <i>Déformation résiduelle (Ch / Tr) / Dehnung unter Last (K / S) / Defamación residual (urdimbre / trama) / Deformazione residua (ordito / trama)</i>	<0.4% / <0.8%
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia maxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-40°C +70°C
Ognioodporność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-d0

Wartości średnie, poza umowne

Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte

Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

KOLOR			Gtot EXT	
867	77	13	0.07	13
7458	68	24	0,08	5
7374	36	61	0,07	1

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



RESOURCE

FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DICKSON
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 00

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką Glen Raven, Inc.