

R580



580 g/m²

ZASTOSOWANIA :
Wzmocnienia dla plandek

APPLICATIONS: 
Bande de renfort

ANWENDUNG: 
Verstärkungstreife

APLICACIONES: 
Tira de refuerzo

APPLICAZIONI: 
Nastro di rinforzo

R580

Nośnik Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto	1100 dtex PES HT
Szerokość Laize / Breite / Ancho / Altezza	2.50 to 3.20 m*
Długości Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza	125 ml
Powłoka Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura	PVC (Lowick)
Wykończenie Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione	Cleangard
Ciężar całkowity Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale	580 g/m ²
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421 Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura	220/210 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 Résistance déchirure / Weisserreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo	30/25 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza	9 daN / 5 cm
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-1 Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura / Resistenza alla temperatura.	-30°C +70°C (24h)

Wartości średnie, poza umowne

Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte

Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale



Wszystkie produkty PCV mogą być cięte

 Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables

 Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service

 Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar

 Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata




Między 250 a 320 cm (skonsultujcie z nami dostępność)


 entre 250 cm et 320 cm en fonction des disponibilités


 Zwischen 250 cm und 320 cm je nach Verfügbarkeit


 Entre 250 cm y 320 cm basado en la disponibilidad


 Fra 250 e 320 cm (ci contatti per disponibilità)

Kryteria inspekcji wizualnej są przystosowane do zastosowania jako pasy wzmacniające.

 Les critères d'inspection visuelle sont adaptés pour une utilisation en bande de renfort. Pour toute autre application en pleine laize nous consulter.

 Die visuellen Inspektionskriterien sind für den Einsatz im Bauwesen. Für alle anderen Anwendungen in vo*lr Breit* bitte sich mit uns in Verbindung setzen.

 Los criterios de inspección visual son adecuados para uso en la construcción. Para todas las demás aplicaciones de ancho completo, consulte con nosotros.

 Attenzione: i criteri di ispezione vsuale sono adattati ad un rinforzo. Per ogni altra applicazione a larghezza completa, ci contatti.

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką handlową Glen Raven,
Inc.