

# KARTA TECHNICZNA

## SUNBLOCK GRAIN

### ZASTOSOWANIE

Namioty okolicznościowe  
Struktury



**M 2 / B 1 / BS / B-s2-d0**

### OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	300 cm
WAGA	850 g/m <sup>2</sup>
NOŚNIK	poliester wysokiej odporności 1100dTex
POWŁOKA	PVC wielowarstwowy, system <b>LOWICK®</b>
WYKOŃCZENIE	lakier <b>CLEANGARD®</b> , dwustronnie
KOLOR	biały 7463, beżowy 7464, szary 7469

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ODPORNOŚĆ NA PEKNIĘCIE	260/250 daN	NF EN ISO 1421
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	35/28 daN	DIN 53363
PRZYCZEPNOŚĆ	8 daN/5cm	NF EN ISO 2411
WYDŁUŻENIE POD NACISKIEM	<1 % / < 2%	NF EN 15619
ODKSZTAŁCENIE (Osnowa/Wątek)	<0.4% / <0.8%	NF EN 15619
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO	+70°C (+158°F)	NF EN 1876-2
TRUDNO ZAPALNOŚĆ	<b>M2 / B1 / BS / B-s2-d0</b>	

Dickson Saint Clair rezerwuje sobie prawo modyfikacji charakterystyki w interesie produktu.  
Informacje techniczne zawarte w charakterystyce są wartościami średnimi, z tolerancją +/- 10 %.  
**Charakterystyki nie są umowne.**



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE  
Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)