




# LAC 640 SL

  
640 g/m<sup>2</sup>

  
M2 / B1  
B-s2-d0

  
2.5, 3m

## ZASTOSOWANIA:

Namioty okolicznościowe, małe struktury demontowalne

APPLICATIONS : 


*Tentes de receptions, structures légères démontables*



**DICKSON**  
COATINGS

# LAC 640 SL

<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Powlekanie</b> <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
<b>Waga</b>  <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	640 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	28/25 daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411  <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na temperaturę</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C
<b>Trudno zapalność</b> > NF P 92503 / DIN 4102 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / B1/ B-S2-D0



## 867

### 2.50-3m x 60-250 mb

<b>KOLOR</b>			<b>Gtot EXT</b>			
867	76.8	12	0,08		9.6	



**Odbicie energii słonecznej (%)**

*Réflexion Solaire (%) / Wärme Reflektion (%) Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)*



**Pochłanianie energii słonecznej (%)**

*Absorption Solaire (%) / Wärme Absorption (%) Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)*



**Współczynnik słoneczny kombinacji tkanina + referencja szklenia typu C**

*Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C*



**Komfort termiczny**

*Confort Thermique / Wärme-Komfort Confort Térmico / Comfort Termico*



**Transmisja wizualna (%)**

*Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%) Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)*



**Ochrona wizualna**

*Protection Visuelle / Visueller Schutz Protección Visual / Protezione Visiva*

*Wartości średnie, poza-umowne*

*Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte  
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale*



**DICKSON COATINGS**

415, avenue de Savoie  
Saint Clair de la Tour  
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



**GLEN RAVEN™**

Glen Raven™ jest znakiem towarowym a Dickson® jest zarejestrowaną marką towarową Glen Raven, Inc.