

LAC 640

ECOLAC 640 - LAC 680

LAC 640 640 g/m², tkanina poliester wysokiej wytrzymałości 1100 dTex, powłoka PVC
 ECOLAC 640 640 g/m², PES HT 1100 dTex base cloth, PVC coating

LAC 680 680 g/m², tkanina poliester HT 1100 dTex, powłoka PVC
 680 g/m², PES HT 1100 dTex base cloth, PVC coating



Zastosowanie : plandeki ciężarówek, dachy ciężarówek, płaskie plandeki ochronne
 Płachty rolnicze, pokrowce na statki, sitodruk....

Applications : Truck tarpaulins, truck roofing, flat covers, agricultural tarpaulins,
 boat covers, screenprinting...



Produkcja jest całkowicie realizowana we Francji
 Jest to gwarancja kontrolowanej i prawidłowej produkcji
 zarówno pod względem warunków pracy personelu
 jak i jakości produktu.

*These fabrics entirely manufactured in France.
 In this way, we can guarantee controlled and precise
 production, responsible working conditions and
 product quality.*



Dickson Coatings przestrzega dyrektyw środowiskowych
 I sanitarnych regulacji REACH według której każda
 substancja chemiczna wyprodukowana lub
 importowana do Europy musi być zarejestrowana,
 oceniona i skontrolowana. Ten produkt zawiera tylko
 substancje zarejestrowane i zgodne z regulacją

*Dickson Coatings respects the environmental direc-
 tives listed in the REACH legislation. Each chemical
 substance, produced in or imported into Europe,
 must be registered, evaluated and controlled. These
 fabrics contain registered substances, conforming
 to the legislation.*

TECHNOLOGIE



Wykończenie dwustronne dla uzyskania gładkiej i
 mniej podatnej na zabrudzenia powierzchni. Ochrona
 odporna na złe warunki atmosferyczne.

*The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents
 soiling and facilitates cleaning. A solid protection
 against weathering.*




Dłuższa żywotność
 Longer life.



Łatwiejsza w czyszczeniu.
 Easier to clean.



Solidniejsza
 All-weather resistant and
 excellent weldability



Powierzchnia gładka i mniej
 podatna na zabrudzenia
 Smoother surface, less
 prone to soiling.




Wykończenie specjalne dla Dickson zapobiega
 wnikaniu pleśni przez kapilarność

Tkanina jest trwalsza i zachowuje
 swój oryginalny aspekt




*Dickson's unique low-
 wick process helps the
 fabric last longer and look like new.*

Klasyczna powłoka
 Classic coating



Strefy przenikania wilgoci
 Moisture penetration zones.

System LOWICK Dickson
 Dickson's LOWICK System



Całkowita impregnacja włókien
 w tkaninie
 Total coating impregnation of
 the yarn.

LAC 640

	
867 (Ral 9010) 2.50, 3.00m	941 - 1.50, 2.50, 3.00m
	
7462 - 3.00m	995 (Ral 6026) 1.50, 2.50, 3.00m
	
7441 (Ral 1021) 3.00m	939 - 1.50, 2.50, 3.00m
	
7445 (Ral 2008) 3.00m	7196 (Ral 7037) 1.50, 2.50, 3.00m
	
7444 (Ral 2004) 3.00m	7345 (Ral 6014) 1.50, 2.50, 3.00m
	
7446 (Ral 3002) 1.50, 3.00m	810 (Ral 9005) 1.50, 3.00m
	
7450 (Ral 5015) 1.50, 3.00m	

ECOLAC 640

Produkt ekologiczny i ekonomiczny, produkowany od początku z pasty z odzysku.

Ecological and economic, this product is made from recycled paste. It conserved the same characteristics as LAC 640.

Prawa strona
Topside colours :



7196
(Ral 7037)
3.00m

Kolor strony lewej jest zmienny
*Reverse side colour may vary.

LAC 680



867
-
3.20m

Większa masa dodaje produktowi lepszą odporność na uszkodzenia, co jest ważne dla zastosowań w dachach ciężarówek

Excellent abrasion resistance due to the substantial Coating layer: ideal for truck roofing

Kolory poza umowne podane z tytułu informacyjnego
Non contractual colours

LAC 640

	LAC 640 ECOLAC 640	LAC 680
Nośnik / Base cloth / Trägergewebe Soporte / Supporto	1100 dTex PES HT	1100 dTex PES HT
Powłoka / Coating / Beschichtung Revestimiento / Spalmatura	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Szerokość / Width / Breite / Ancho / Altezza	250 cm, 300 cm	320 cm
Ciężar / Total weight / Gesamtgewicht Ciężar właściwy / Peso totale NF EN ISO 2286-2	640 g/m ²	680g/m ²
Odporność na rozzerwanie / Tensile strength Reissfestegkeit / Resistencia a la rotura Resistenza a la rottura NF EN ISO 1421	220/210 daN	220/210 daN
Odporność na rozdarcie / Tear strength Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarro Resistenza allo strappo DIN 53363	30/25 daN	30/25 daN
Odporność na zimno / Low temperature resistance Kälte-Beständigkeit / Resistencia al frío Resistenza al freddo NF EN 1876-2	-30°C	-30°C
Odporność na ciepło / High temperature resistance Hitze-Beständigkeit / Resistencia al calor Resistenza al calore Test 24h	+70°C	+70°C
Przyczepność / Adhesion / Haftung Adherencia / Aderenza NF EN ISO 2411	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm
Trudno zapalność / Flame retardance Brennverhalten / Ignifugación Ignifugazione DIN 75 200	-	< 100 mm / mn

Wartości średnie pozaumowne- Non contractual average values - Alle angegebenen erte sind ca. Werte - Valores medios y no contractuales - Questi valori medi non hanno valore non contrattuale

ZALETY ADVANTAGES



Elastyczność pozwala na łatwiejsze konfekcjonowanie i użycie.
The suppleness facilitates fabrication and utilization.



Doskonała zgrzewalność.
Excellent weldability.

Niniejsza karta techniczna może być modyfikowana w zależności od rozwoju techniki.

Należy do klienteli, przed użyciem, zweryfikowanie w naszym serwisie, że chodzi o ostatnią edycję.

Please check you have the latest specification sheets. Data may change according to technical evolution

DICKSON
COATINGS

DICKSON SAINT CLAIR
415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com

A **GLEN RAVEN**
Company

IMPRIM'VERT