

I. Wprowadzenie

Niniejszy raport definiuje klasyfikację przypisaną do „Lac 950 SLF” (tak jak opisane przez zleceniodawcę) zgodnie z trybami pracy podanymi w normie EN 13501-1:2007 + A1: 2009

KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z NORMĄ EN 13501-1:2007 + A1 :2009

Zleceniodawca:	DICKSON SAINT CLAIR 415, avenue de Savoie 38110 Saint Clair de la Tour France
Opracowana przez:	IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY CEDEX – FRANCE
Numer notyfikowanego laboratorium:	0072
Nazwa produktu:	LAC 950 SLF
Numer raportu klasyfikacji :	Nr 14-03033L
Numer emisji :	1
Data emisji:	31 października 2014

Niniejszy raport klasyfikacji zawiera cztery strony i może być używany lub powielany tylko w całości.

Ten raport klasyfikacji zaświadcza jedynie cechy charakterystyczne próbki poddanej badaniom i nie przesądza o cechach charakterystycznych wyrobów pokrewnych. Nie stanowi zatem zaświadczenia wyrobów w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumpcji i ustawy z dnia 3 czerwca 1994.

Warunki ogólne: ART. 1: wszystkie wnioski dotyczące prób lub badań muszą być przedstawiane w formie pisemnej. Muszą wskazywać precyzyjnie: nazwę i adres zleceniodawcy, liczbę, naturę, określenie i referencje przedłożonych próbek, cel zleconej pracy. ART.2 Zlecenia są klasyfikowane w kolejności ich otrzymania i przedsięwzięte prace również w tym samym porządku. W pilnym przypadku, praca będzie mogła być wykonana w trybie priorytetowym. W takim przypadku, INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT będzie mógł podnieść aktualną cenę jaką zleceniodawca pozna i zaakceptuje. ART.3 Raporty z obserwacji są ważne tylko dla przedłożonych Instytutowi próbek : poświadczenie może być przedłożone zleceniodawcy, zaopatrzone w pieczętą Instytutu Francuskiego Textile- Habillement i załączone do raportu. ART.4 - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za różne interpretacje i użycie, które mogłyby być dokonane na podstawie raportów i obserwacji. Z drugiej strony, używanie nazwy INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT jest podporządkowane uprzedniej umowie i zapisane w ogólnej dyrektywie INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT jakiego dotyczy. ART.5 – nie zużyta część próbek jest przechowywana w czasie przynajmniej trzech miesięcy licząc od daty raportu, wyjątek stanowią materiały lub produkty podatne na zmiany. ART.6 – płatność za prace musi być wykonana gotówką netto bez skonta.

Dyrekcja Regionalna Rhone-Alpes PACA
Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY CEDEX
Tel : (+33) (0)4 72 86 16 00 – Fax : (+33) (0) 4 78 43 39 66
SIRET : 433 430 832 00017

Raport klasyfikacji nr 14-03033 L

2. Opis produktu

2.1. Natura i zastosowanie finalne:

Produkty „Lac 950 SLF” (wg opisu zleceniodawcy) są zdefiniowane jako sufity napinane, jak opisane w normie EN 14716: 2004.

2.2. Opis produktu:

Produkt „Lac 950 SLF” (wg opisu zleceniodawcy), jest opisany poniżej lub w raportach z prób dostarczonych w celu poparcia klasyfikacji podanej w punkcie 3.1.

Tkanina złożona ze splotu 100% poliestru z powłoką PCV uplastycznioną dwustronnie i trudno zapalną w masie

Masa powierzchniowa nominalna: 950 g/m²

Grubość nominalna: 0.75 mm

Kolor: biały

3. Raport z próby i wyniki próby wspierające klasyfikację.

3.1. Raporty z próby:

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Numer raportu z próby	Metody próby
IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex FRANCE	Dickson Saint Clair 415, avenue de Savoie 38110 Saint Clair de la Tour	Nr 14-03033 z daty 23 października 2014	NF EN ISO 11925-2 :2013 NF EN 13823 : 2013

3.2 Wyniki z próby :

Metoda próby	Parametr	Liczba prób	Wyniki	
			Parametr ciągły Średnia (m)	Parametr zgodności
EN ISO 11925-2 Zastosowanie na krawędzi Czas ekspozycji : 30sek. Kropelki / zapalone cząsteczki	FS ≤ 150m w 60sek.	6	/	ZGODNY
	Zapłon papieru		/	BRAK
EN 13823*	FIGRA _{0.2 MJ} (w/s)	3	0,0	/
	FIGRA _{0.4 MJ} (w/s)		0,0	/
	THR ₆₀₀ (MJ)		0.7	/
	LFS		/	NIE OSIĄGNIĘTO
	SMOGR _A (m ² /s ²)		88.5	/
	TPS _{600s} (m ²)		124.0	/
LDP _{f<10s}	/	BRAK		
LDP _{f>10s}	/	BRAK		

*ułożenie na metalowej ramie z otworem wentylacyjnym o szerokości 80 mm z tyłu próbki zgodnie z rozdziałem 4.1.1.3-b normy EN 14716:2004, boki oddalone od kąta, a przestrzeń usytuowane za każdym skrzydłem zostają otwarte na lewą stronę.

Raport klasyfikacji nr 14-03033 L

4. Klasyfikacja i dziedzina zastosowania bezpośredniego:

4.1. Referencja klasyfikacji

Niniejsza klasyfikacja została wykonana zgodnie z normą EN 13501-1:2007 + A1:2009

4.2. Klasyfikacja

Produkt „Lac 7950 SLF” został sklasyfikowany w zależności od reakcji na ogień jako : **B**

Klasyfikacja dodatkowa w stosunku do wydzielania dymu to : **s 2**

Klasyfikacja dodatkowa w stosunku do kapiących kropelek / cząstek to: **d 0**

Format klasyfikacji reakcji na ogień dla produktów konstrukcji, za wyjątkiem pokryć podłogowych oraz produktów izolacji termicznej dla przewodów to:

Reakcja na ogień		Wydzielanie dymu			Kapiące kropełki	
		s	2		d	0
B	-	s	2	-	d	0

KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ : B –s2 –d0

4-3 Dziedzina zastosowania:

Niniejsza klasyfikacja jest ważna dla następujących parametrów produktu:

Skład: tkanina złożona ze splotu 100% poliestru z powłoką PCV uplastycznioną dwustronnie i trudno zapalną w masie

Nominalna masa powierzchniowa: 950 g/m²

Grubość nominalna : 0.75 mm

Kolor : biały

Klasyfikacja jest ważna dla następujących warunków końcowego użycia:

Sufity napinane zamontowane w przestrzeni powietrznej.

5. Ograniczenie:

Niniejszy dokument klasyfikacji stanowi świadectwa homologacji ani poświadczenia produktu.

Laboratorium prób nie odgrywało żadnej roli w pobieraniu próbek dla badania, chociaż zachowuje właściwe referencje, dostarczone przez producenta, aby zapewnić identyfikowalność próbek poddanych badaniu.

Raport	Oznaczenie	Podpis*	data
Przygotowane przez:	Jean-Marc ORAISON Kierownik Produktu Ogień - IFTH		31 października 2014
* Dla i w imieniu I.F.T.H.			