

# COVERLAC

**NFP**  
**90-308**



7\*0 g/m<sup>2</sup>



3m

**APPLICATIONS :**  
Swimming pool covers

*APPLICATIONS :*   
*Couverture de piscine*

*ANWENDUNG :*   
*Poolabdeckung*

*APLICACIONES :*   
*Cubierta para piscina*

*APPLICAZIONI :*   
*Coperture per piscina*

# COVERLAC

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PESHT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Długość <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Ciężar całkowity <i>Poids Total / Gesamtgewicht Peso total / Peso totale</i>	700 g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Resistance déchirure / Weiterreissigkeit Resistencia al desgarro / Resistencia alo strappo</i>	30/25 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura Resistenza ala temperatura</i>	-30°C +70°C

Wartości średnie, poza umowne

Valores moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte

Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

SYSTEM  
LOWICK

MADE IN  
FRANCE



FINITION  
CLEANGARD

REACH  
COMPLIANCE


vinyl plus  
COMMITTED TO  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

## NFP 90-308

Ten produkt jest zgodny z francuską normą NFP 90-308


 *Ce produit permet de répondre avec succès aux tests requis par la norme NFP 90-308.*


 *Dieses Produkt erfüllt die Testanforderungen der französischen Norm NFP 90-308.*


 *Este producto permite responder satisfactoriamente a las pruebas requeridas por la norma NFP 90-308.*


 *Questo prodotto permette di rispondere con successo ai test richiesti dalla norma NFP 90-308.*

Coverlac jest doskonałe gładki, bardzo podatny i łatwy do zgrzewania. Lewa strona jest prawie identyczna do strony prawej (dobra zgrzewalność i mniej zabrudzeń). Zgrzewa się w linii prostej i nie marszczy się podczas konfekcjonowania.

 *Planéité parfaite, très souple et facile à souder. La face envers est presque identique à la face endroit (bonne soudabilité et moins de salissure). Se soude en ligne droite et ne provoque pas de retrait lors de la confection.*

 *Vollkommen eben, äußerst flexibel und einfach zu schweißen. Vorder- und Rückseite sind nahezu identisch (gute Schweißbarkeit und geringere Verschmutzung). Lässt sich gerade verschweißen und schrumpft nicht bei der Fertigung.*

 *Planeidad perfecta, muy flexible y fácil de soldar. La cara interior es casi idéntica a la cara exterior (buena soldabilidad y menos suciedad). Se suelda en línea recta no forma pliegues durante la confección.*

 *Planarità perfetta, molto morbida e facile da saldare. Il lato inverso è quasi identico al lato superiore (buona saldabilità e meno sporco). Si salda in linea dritta e non forma pieghe durante la confezione.*



**7467**

Niebieski /  
beżowy



**7332**

Zielono /  
beżowy



DICKSON  
COATINGS

**DICKSON COATINGS**

415, avenue de Savoie  
Saint Clair de la Tour  
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem handlowym  
a Dickson® jest zarejestrowaną  
marką Glen Raven, Inc.