

DICRISTAL FR 50



650 g/m²



M2 / B1 / BS



1.37 m



ZASTOSOWANIA :

Elastyczne okna.

APPLICATIONS : 
Fenêtres souples.

ANWENDUNG : 
Flexible Fenster.

APLICACIONES : 
Ventanas flexibles.

APPLICAZIONI : 
Finestra flessibile.



DICRISTAL FR 50

Grubość <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.5 mm
Ciężar całkowity <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	650g/m ²
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	1.37 m
Długość <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	50 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Przezroczyste Anty UV
Wytrzymałość na rozerwanie > ASTM D 882 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit /</i> <i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	265/245 Kg/cm ²
Wytrzymałość na rozdarcie > ASTM D 1004 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	8.4/8.4 Kg/mm
Wydłużenie przy rozerwaniu > ASTM D 882 <i>Allongement à la rupture</i> <i>Verbleibende Verformung</i> <i>Alargamiento a ruptura</i> <i>Allungamento alla rottura</i>	240/260 %
Wytrzymałość temperaturowa > ASTM D 1790 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura</i> <i>Resistenza alla temperatura</i>	-10°C +50°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten</i> <i>Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - B1 - BS

Wartości średnie. Obowiązkiem nabywcy naszych produktów jest sprawdzenie, czy posiada on obowiązujące dane zawarte na ostatniej karcie technicznej dostępnej na www.dickson-coatings.com
Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.dickson-coatings.com
/ Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.dickson-coatings.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.dickson-coatings.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.dickson-coatings.com



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ jest znakiem handlowym a Dickson® zarejestrowaną marką Glen Raven, Inc.