

DICOPLAN



680 g/m²



2.5m-3m



Gama
kolorów

DICOPLAN

Nośnik <i>Support / Tragergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Wykończenie / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	680 g/m ²
Wytrzymałość na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit Resistenci</i> <i>a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	260/250 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al degarro / Resistenza allo strappo</i>	32/28 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherenza / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation /</i> <i>Temperaturbeständigkeit Restetencia máxima a la</i> <i>temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C
Ognioodporność > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten /</i> <i>Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min

REF.	RAL	M	MB
810	9005	2,50	30-60-250
7196	7037	2,50	30-60-250
7301	9006	2,50-3,00	30-60-250
939		2,50-3,00	30-60-250
7344		2,50	30-60-250
7374	7038	2,50	30-60-250
7459	7035	2,50	30-60-250
7452	6018	3,00	30-60-250
995	6026	2,50-3,00	30-60-250
7454	6028	2,50	30-60-250
7451	6005	2,50	30-60-250
7309	5013	2,50	30-60-250
7448	5003	2,50	30-60-250
7290	5002	2,50	30-60-250
941		1,50-2,50 3,00	30-60-250
7307	5010	2,50	30-60-250
7450	5015	2,50	30-60-250
7449	5012	2,50	30-60-250

REF.	RAL	M	ML
8*7	8017	2,50	30-60-250
7446	3002	2,50-3,00	30-60-250
7447	3020	2,50	30-60-250
7444	2004	2,50	30-60-250
7445	2008	2,50	30-60-250
7456	1003	2,50	30-60-250
7441	1021	2,50-3,00	30-60-250
7440	1018	2,50	30-60-250
7443	1014	2,50	30-60-250
7448	1015	2,50	30-60-250
7457	1013	2,50	30-60-250
7455	9016	2,50	30-60-250
867	9010	2,50-3,00	30-60-250

Wartości średnie, poza umowne
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegeben Werte sind ca. Werte Valores
medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno vaore contractuale

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką Glen Raven, Inc.