

4539

Karta techniczna

ZASTOSOWANIE

Zalecane zastosowanie

Pokrowce ochronne

Użycie wyłącznie wewnętrzne

Komentarze

Warunki użytkowania mogą ewoluować w nieskończoność. Klient powinien przetestować

i zatwierdzić produkt dla danej sytuacji, oraz upewnić się, że jest on dobrze dopasowany do konkretnego użycia.

Te charakterystyki techniczne mogą być modyfikowane w zależności od rozwoju techniki.

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	NORMY
	OSNOWA	WĄTEK		

CECHY OGÓLNE

Ciężar	455 (+/- 25 g)	g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Nośnik	Włókno szklane		
Powłoka	Poliuretan dwustronnie		
Szerokości	152	cm	
Nawoje rolek	50	ml	

ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	450	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	10	15	daN	NF EN ISO 4674-2
Wytrzymałość na ciepło	150		°C	(100h)
Odporność na ogień	M0			NF P 92 503

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.