

# 4991

## Karta techniczna

### ZASTOSOWANIE

Zalecane zastosowanie

Pokrowce ochronne, Kurtyny działowe

Zastosowanie wyłącznie wewnętrzne

*Warunki użytkowania mogą ewoluować w nieskończoność dlatego klient powinien przetestować i zatwierdzić produkt dla danej sytuacji i upewnić się, że jest on dobrze dopasowany do konkretnego użycia  
Te charakterystyki techniczne mogą być modyfikowane w zależności od rozwoju techniki.*

Comments

⚠ Kolor biały (004) odporność na rozdarcie : 4.5/2.5 daN

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	NORMY
	OSNOWA	WĄTEK		

### CECHY OGÓLNE

Ciężar	600 (+/- 50 g)		g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 2286-2A
Nośnik	włókno szklane			
Powłoka	PCV			
Szerokości	160		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

### ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	170	170	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	6	3	daN	NF EN ISO 4674-2
Przyczepność	8		daN/5cm	PI Lab02
Odporność na ogień	M1			NF P 92 503

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.