

DICRISTAL 50 PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie :Elastyczne okna, Glamping – luksusowy kamping -

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		

Cechy ogólne

Grubość	0.5		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	Przezroczyste anty UV			
Ciężar	610		g/m ²	ISO 3801
Transmisja światła	92		%	
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

Odporność tkaniny

Elastyczność	40		PHR	
Odporność na zerwanie	27.6	24.2	N/mm ²	ASTM D 882-02
Wydłużenie przy zerwaniu	295	310	%	ASTM D 882
Stabilność wymiarowa	1.5		%	10 min/50°
Stabilność wymiarowa	3		%	ASTM D 1204-02 (10min /80°)
Odporność na warunki atmosferyczne	PASS			ASTM D 1499 (Xenotest:2000 godzin)
Wytrzymałość na zimno	-15		°C	ASTM D 1790



RESOURCE



SAINTCLAIRTEXTILES

415,avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel.(+33)0474835100

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.