

LAC 640



640 g/m²



3m



Gama
kolorów

LAC 640

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spamatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	640 g/m ²
Wytrzymałość na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	30/25 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherenzia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Température d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C
Ognioodporność > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min

REF.	RAL	M	MB
810	9005	1.50, 3.00	60-250
7301	9006	3.00	60-250
7412	7024	3.00	60-250
7196	7037	1.50-2.50-3.00	60-250
939	-	1.50-2.50-3.00	60-250
7345	6014	3.00	60-250
995	6026	1.50-2.50-3.00	60-250
941	-	1.50-2.50-3.00	60-250
7450	5015	1.50-3.00	60-250
7447	3002	1.50-3.00	60-250
7444	2004	3.00	60-250
7445	2008	3.00	60-250
7441	1021	3.00	60-250
7458	1015	3.00	60-250
7350	-	3.00	60-250
7462	-	3.00	60-250
867	9010	1.50-2.50-3.00	60-250

ECOLAC 640			
REF.	RAL	M	MB
7196	7037	3.00	60-250

*Ograniczona dostępność. Kolor spodniej strony może być zróżnicowany

 *Responsabilité limitée. Coloris face envers non constant.*

 **Begrenzte Verfügbarkeit. Farbabweichungen auf der Rückseite, bei Restpastenwaren, sind produktionsbedingt.*

 *Disponibilidad limitada. Et color en la cara interna puede variar.*

 *Disponibilità limitata. Il colore del rovescio può variare.*

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



Wartości średnie, poza umowne
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką Glen Raven, Inc.