

LAC 900 DW

KTW



900 g/m²



3m

LAC 900 DW

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PESHT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Długość nawoju <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard jednostronnie
Waga całkowita <i>Poids total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	900 g/m ²
Wytrzymałość na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	50/50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Wytrzymałość na przebicie > NF EN ISO 12236 <i>Resistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforacion / resistenza allo perforazione</i>	> 8 kN
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)

Wartości średnie, poza umowne

Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte





Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale



7568

KTW

Przebadany i certyfikowany zgodnie z normą KTW dla wody pitnej

-  *Testé et certifié conforme aux exigences KTW pour l'eau potable*
-  *Getestet und zertifiziert in Konformität mit der KTW Trinkwasserleitlinie*
-  *Probado y certificado conforme a los requisitos de agua potable de la homologación KTW*
-  *Testata e certificata, in conformità con le normative KTW per l'acqua potabile*

**SYSTEM
LOWICK**

MADE IN
FRANCE



**FINITION
CLEANGARD**

**REACH
COMPLIANCE**

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DICKSON
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 00

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką Glen Raven, Inc.