

LAC 1100 CTM



1100 g/m²



3m

ZASTOSOWANIA :

Idealny dla basenów dekantacyjnych lub zbiorników na gnojowicę

APPLICATIONS : 

Idéal pour les couvertures de bassins de décantation ou de fosses à lisier

ANWENDUNG : 

Ideal für die Abdeckung von Absetzbecken oder Jauchegruben

APLICACIONES : 

Ideal para la cobertura de depósitos de decantación o de fosas sépticas

APPLICAZIONI : 


Ideale per le coperture di bacini di decantazione o di fosse per letame


LAC 1100 CTM


Nośnik <i>Support / Trägerewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PESHT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Length <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
Powlekanie <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Ciężar całkowity <i>Poids total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	1100 g/m ²
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Resistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	55/55 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	12 daN / 5 cm
Wytrzymałość na przebicie > NF EN ISO 12236 <i>Resistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	> 8 kN
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Temperateres d'utilisason / Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C




Specjalnie zaprojektowana formuła odporna na kwasy i zasady obecne w gnojowicy rolniczej.
Dobra wytrzymałość na hydrolizę.

 *Formulation spécifiquement adaptée pour la resistance aux produits chimiques, et particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.*

 *Formulierung mit spezieller Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten, insbesondere alkalischen und sauren Substanzen aus der Gärung von Schlämmen, Jauche... Hervorragende Hydrolysebeständigkeit.*

 *Formula específicamente adaptada para la resistencia a productos quémicos, en concreto a los agentes alcalinos y ácidos emitidos por la fermentación de barros, abonos... Elevada resistencia a la hidrólisis.*

 *Formulazione specificatamente adatta per la resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli agenti alcalini e acidi derivanti dalla fermentazione dei fanghi, letame ... Resistenza molto alta all'idrolisi.*

*Wartości średnie, pozaumowne
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale*



7196 (RAL 7037)



**SYSTEM
LOWICK**

MADE IN
FRANCE



RESOURCE

**FINITION
CLEANGARD**

REACH
COMPLIANCE

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT


DICKSON
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką Glen Raven, Inc.