

LAC 1100



1100 g/m²



3m

LAC 1100

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Długość <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Gevestimento / Spalmatura</i>	PCV (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Tptal weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	1100 g/m ²
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN / 5cm
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarró / Resistenza allo strappo</i>	55/55 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	12 daN / 5 cm
Wytrzymałość na przebicie > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	> 8 kN
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Tempérarures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C

Wartości średnie, poza umowne

Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte

Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale



995 (RAL 6026)
3.00 m x 60-200 mb



7451 (RAL 6005)
3.00 m x 60-200 mb

**SYSTEM
LOWICK**

MADE IN
FRANCE



RESOURCE

**FINITION
CLEANGARD**

REACH
COMPLIANCE

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DICKSON
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem
Firmowym a Dickson® jest
zarejestrowaną marką Glen
Raven, Inc.