

# LAC 920



900 g/m<sup>2</sup>



M2 / B1 / BS  
NFA701  
B-S2-D0



3m



DICKSON<sup>®</sup>  
COATINGS




# LAC 920

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dTex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Nawój <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard SLF
Ciężar całkowity <i>Poids total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	900 g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozdarcie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN
Wytrzymałość na rozerwanie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	60/50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherenza / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Wydłużenie pod naciskiem (Osnowa / Wątek) > NF EN 15619 <i>Allongement sous charge (Ch / Tr) / Verbleibende Verformung (K / S) / Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama) / Allungamento sotto carico (ordito / trama)</i>	<1% / <2%
Odształcenie cząstkowe (Osnowa / Wątek) > NF EN 15619 <i>Déformation résiduelle (Ch / Tr) / Dehnung unter Last (K / S) / Deformación residual (urdimbre / trama) / Deformazione residua (ordito / trama)</i>	<0.4% / <0.8%
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia maxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-40°C +70°C
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / B1 / BS NFPAF01 B-S2-d0

Wartości średnie, poza umowne

Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte

Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

KOLOR			Gtot EXT	
867	77	13	0.07	13
7458	68	24	0,08	5
7374	36	61	0,07	1

SYSTEM  
LOWICK

MADE IN  
FRANCE



RESOURCE

FINITION  
CLEANGARD

REACH  
COMPLIANCE

vinyl plus  
COMMITTED TO  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DICKSON  
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie  
Saint Clair de la Tour  
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem Firmowym a Dickson® jest zarejestrowaną marką Glen Raven, Inc.