

PLENER / OUTDOOR



LAC 650 SL, SUNBLOCK

ZASTOSOWANIA :

Namioty, pergole, markizy, altany ogrodowe, glamping, story, żagle zacieniające.

[FR] APPLICATIONS :

Tentes, pergolas, abris de jardin, auvents, glamping, stores, voiles d'ombrage.

[DE] ANWENDUNG :

Zelte, Pergolen, Pavillons, Gartenhäuser, Galmping, Markisen, Zeltdecken, Vorhänge, Sonnensegel.

[EN] APPLICATIONS :

Tents, pergolas, awnings, garden out buildings, glamping, blinds, shade sails.

[IT] APPLICAZIONI :

Tende, pergolati, tende da sole, casette da giardino, glamping, tende, vele ombreggianti.



LAC 650 SL

5 YEARS
GARANTIE - WARRANTY

Prosimy o kontakt
w celu uzyskania
warunków gwarancji



UPF 50+




680 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m



7310

3.00 m x 30-60-250 mb
2.50 m x 60-250 mb




654

3.00 m x 30-60-250 mb




939

3.00 m x 30-60-250 mb




867 (RAL 9010)

3.00 m x 30-60-250 mb
2.50 m x 60-250 mb




7379 (RAL 7040)

3.00 m x 30-60 mb



7534

3.00 m x 30-60 mb




7462

3.00 m x 30-60-250 mb
2.50 m x 60-250 mb



652

3.00 m x 30-60 mb



887 (RAL 8017)

3.00 m x 30-60 mb



7458 (RAL 1015)

3.00 m x 30-60 mb




7419

3.00 m x 30-60-250 mb



810 (RAL 9005)

3.00 m x 30-60-250 mb



7651

3.00 m x 30-60 mb



7652

3.00 m x 30-60 mb



7650

3.00 m x 30-60 mb



7656

3.00 m x 30-60 mb



7409

3.00 m x 30-60-250 mb



7450 (RAL 5015)

3.00 m x 30-60-250 mb



995 (RAL 6026)

3.00 m x 30-60-250 mb



7646

3.00 m x 30-60 mb



941

3.00 m x 30-60-250 mb



567

3.00 m x 30-60 mb



7426

3.00 m x 30-60 mb



7309 (RAL 5013)

3.00 m x 30-60 mb



7533

3.00 m x 30-60 mb



7456 (RAL 1003)

3.00 m x 30-60 mb



7500

3.00 m x 30-60 mb



7539 (RAL 6018*)

3.00 m x 30-60 mb



7538

3.00 m x 30-60 mb



7507 (RAL 3002)

3.00 m x 30-60-250 mb

SUNBLOCK

5 YEARS
GARANTIE - WARRANTY

Prosimy o kontakt
w celu uzyskania
warunków gwarancji



UPF 50+



850 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m

SATIN




7398
3.00 m x 60-200 mb



7279
3.00 m x 60-200 mb
2.50 m x 60-200 mb



654
3.00 m x 60-200 mb



7650
3.00 m x 30-60 mb


LIN



7464
3.00 m x 30-60 mb



7463
3.00 m x 30-60 mb



7469
3.00 m x 30-60 mb

MOSAIC



7511
3.00 m x 30-60 mb



7512
3.00 m x 30-60 mb



7510
3.00 m x 30-60 mb

CARBON



7544
3.00 m x 30-60 mb



7543
3.00 m x 30-60 mb




7668
3.00 m x 30-60 mb

TEX



7678
3.00 m x 30-60 mb



7677
3.00 m x 30-60 mb


654

7464

7510

7668

7677



LAC 650 SL

KOLOR			Gtot EXT			
7310	74	14	0,09		9	
867	75	12	0,09		11	
7462	73	16	0,09		9	
7458	68	24	0,08		5	
654	46	54	0,05		4	
7379	32	68	0,06		4	
652	26	74	0,07		4	
939	28	72	0,06		4	
7651	57	39	0,06		1	
7652	38	59	0,07		0,5	
7650	27	72	0,07		4	
7534	14	86	0,08		4	
7419	6	94	0,09		4	
887	14	94	0,08		4	
810	5	86	0,09		4	
		95	0,07		0,2	
7409	54	41	0,07		0,2	
7656	28	70	0,07		4	
7646	25	74	0,06		4	
995	22	72	0,1		4	
567	35	59	0,09		4	
7426	8	92	0,09		4	
7309	9	90	0,1		4	
941	27	66	0,08		4	
7450	31	65	0,1		4	
			0,1		4	
7533	56	34	0,11		4	
7456	53	35	0,11		4	
7500	47	42	0,09		0,7	
7539	38	56	0,1		0,5	
7538	53	36	0,1		3,2	
7507	24	71			0,2	

SUNBLOCK

KOLOR			Gtot EXT			
7398	68	32	0,03		4	
7279	72	28	0,02		4	
654	45	55	0,05		4	
7650	26	74	0,07		4	
7464	68	32	0,03		4	
7463	72	28	0,02		4	
7469	45	55	0,05		4	
7511	68	32	0,03		4	
7512	45	55	0,05		4	
7510	16	84	0,08		4	
7544	68	32	0,03		4	
7543	72	28	0,02		4	
7668	30	70	0,07		4	
7678	68	32	0,03		4	
7677	72	28	0,02		4	

Odbicie energii słonecznej (%)
Réflexion Solaire (%) / Wärme Reflektion (%)
Solar Reflexion (%) / Riflessione Solare (%)

Absorbacja energii słonecznej (%)
Absorption Solaire (%) / Wärme Absorption (%)
Solar Absorption (%) / Assorbimento Solare (%)

Gtot EXT Współczynnik słoneczny kombinacji tkaniny+referencja szklenia C
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz
Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C

Nieprzejrzystość
Opaque / Opak / Opaque / Opaco

Komfort termiczny
Confort Thermique / Wärme-Komfort
Thermal Comfort / Comfort Termico

Transmisja wizualna (%)
Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%)
Visual Transmission (%) / Trasmissione Visiva (%)

Ochrona wizualna
Protection Visuelle / Visuelier Schutz
Visual Protection / Protezione Visiva

Ochrona UV 100%
Protection UV 100% / UV-Schutz 100%
UV Protection 100% / Protezione U.V. 100%



Inne kolory dostępne w produkcji specjalnej
[FR] Autres coloris possibles sur fabrications spéciales
[DE] Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich
[EN] Other colours are available on special production
[IT] È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali

	Lac 650 SL	Sunblock
Nośnik Support / Trägergewebe Base cloth / Supporto	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Szerokość Laize / Breite / Width / Altezza	2.50 - 3.00 m	2.50 - 3.00 m
Powłoka Enduction / Beschichtung Coating / Spalmatura	PVC [Lowick]	PVC [Lowick]
Wykończenie Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione	Cleangard	Cleangard
Waga całkowita Poids Total / Gesamtgewicht Total weight / Peso totale	680 g/m ²	850 g/m ²
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421 Résistance rupture / Reissfestigkeit / Tensile strength / Resistenza alla rottura	260/250 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Tear strength / Resistenza allo strappo	32/28 daN	32/28 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 Adhérence / Haftung / Adhesion / Aderenza	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm
Wydłużenie pod obciążeniem [Osnowa/ Wątek] > NF EN 15619 Allongement sous charge (Ch / Tr) Verbleibende Verformung (K / S) Elongation under load (Wa / We) Allungamento sotto carico (ordito / trama)	<1% / <2%	<1% / <2%
Odształcenie resztkowe [Osnowa/Wątek] > NF EN 15619 Déformation résiduelle (Ch / Tr) Dehnung unter Last (K / S) Residual deformation (Wa / We) Deformazione residua (ordito / trama)	<0.4% / <0.8%	<0.4% / <0.8%
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Resistenza alla temperatura	-30°C +70°C [24h]	-30°C +70°C [24h]
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 Ignifugation / Brennverhalten Flame Retardancy / Ignifugazione	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy posiadają one obowiązujące dane, weryfikując najnowszą kartę techniczną dostępną na stronie www.saintclairtextiles.com
Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur a u travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com



Produkty PCV Saint Clair Textiles nadają się do recyklingu

[FR] Les produits PVC Saint Clair Textiles sont recyclables

[DE] Alle PVC-beschichteten Saint Clair Textiles Produkte sind recyclebar

[EN] Saint Clair Textiles PVC fabrics are recyclable
[IT] Tutti i prodotti in PVC Saint Clair Textiles sono riciclabili



Wszystkie tkaniny powlekane PVC mogą być cięte

[FR] Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables

[DE] Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service

[EN] All PVC coated fabrics can be slit
[IT] Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata

SYSTEM LOWICK

Unikalne dla Saint Clair Textiles, specyficzne wykończenie, zapobiegające wnikaniu pleśni przez włoskowatość.

Tkanina ma dłuższą żywotność, oraz zachowuje swój oryginalny wygląd.

[FR] Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung.

Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[EN] Saint Clair Textiles's unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.

[IT] Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.

FINITION CLEANGARD

Obustronne wykończenie lakierem czyni powierzchnię gładszą i mniej podatną na zabrudzenia.

Jest to też ochrona przed warunkami atmosferycznymi.


[FR] Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.

[DE] Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.

[EN] The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

[IT] Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.


Klasyczne powlekanie



Wnikanie wilgoci

Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren :
feuchtigkeitsdurchdringung
Classic coatings : Moisture penetration
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

System LOWICK - Saint Clair Textiles



Całkowita impregnacja włókien

Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Total coating impregnation of the yarn
Impregnazione totale dei fili nel materiale

ZALETY

Avantages / Vorteile / Advantages / Ventaggi

-  Odporny na warunki pogodowe
Résistant aux intempéries / Wetterbeständig All-weather resistant / Resistente alle intemperie
-  Łatwy w czyszczeniu
Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen Easier to clean / Più facile da pulire
-  Bardzo dobra zgrzewalność
Trés bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit Very good weldability / Ottima saldabilità
-  Dłuższa żywotność
Plus de longévité / Längere Lebensdauer Longer life / Maggiore durata
-  Elastyczność
Souple / Flexibilität / Suppleness / Buona flessibilità
-  Gładza powierzchnia, mniej podatna na zabrudzenia
Plus lisse et moins adhérente aux salissures Glatter und weniger schmutzanfällig Smoother surface, less prone to soiling Più liscia e meno sensibile allo sporco.