

UNILAC



540 g/m²



3m



Gama
kolorów

Nośnik <i>Support / Tragergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Powlekanie <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finitione</i>	Cleangard
Ciężar całkowity <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	540g/m ²
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit</i> <i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	25/20 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation /</i> <i>Tempertuurbeständigkeit Resistencia máxima a</i> <i>la temperatura Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C
Trudno zapalność > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifuzazione</i>	< 100 mm/min

Wartości średnie, poza umowne
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte
Valores medios y cocontractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

REF.	RAL	M	M B
995	6026	3.00	60-250
939	-	3.00	60-250
941	-	3.00	60-250
867	9010	3.00	60-250

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax. (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest
znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowana
marką handlową Glen Raven, Inc.